REHN

TRADITION

Version 2025-04-25

MÅLNINGSBESKRIVNING REHN TRADITION

Detta är en generell målningsbeskrivning och täcker de flesta förekommande underlagen. Vid osäkerhet av vilken typ av underlag det är, kontakta EhnAB för en objektspecifik målningsbeskrivning. Vid all målning gäller att vädret tillåter målning. Det vill säga, målning får inte ske om det är risk för regn eller om man ligger nära daggpunkten. Ytans temperatur får, under målningen, inte överstiga +50°C eller understiga +8°C. Det är viktigt att utföra egenkontroll och dokumentera hela arbetet. Vid all målning gäller att ytan är fri från föroreningar som påverkar vidhäftningen.

Platsmålad plåt med tunnskiktsfärg samt Plastisol.
All färg med reducerad vidhäftning avlägsnas innan målning. På större ytor är det lämpligast att använda en högtryckstvätt med en motoreffekt på minst 7,5kW. Mindre ytor samt på känsliga partier handskrapas färgen alternativt kan färgborttagningsmedel användas. Efter högtryckstvättning skall vidhäftningsprov med gitterrits utföras för att säkerställa att kvarvarande färg har god vidhäftning.
Rostiga partier stålborstas till st2. Därefter tvättas taket med **REHN taktvätt**. Är ytorna blanka, skall grön skurduk användas för att matta ner ytan. Noggrann sköljning i samband med tvättning. Det är viktigt att tvättmedlet inte torkar.
Rostiga partier grundmålas med **REHN rostskydd** till full täckning.
Plåtrena ytor samt ytor med kraftigt nedbrutet färgskikt grundmålas med **REHN grund** till en skikttjocklek av 40µm torrt färgskikt.
Slutligen täckmålas ytorna två gånger med **REHN tradition,** första stryket med en skikttjocklek av 20µm torrt(30µm vått), andra stryket skall skikkttjokleken vara 60µm torrt (90µm vått).

Platsmålad plåt med tjockfilmsfärg.
Det finns många olika typer av tjockfilmsfärg. För att kunna ge bästa möjliga råd behöver färgskiktet analyseras.
Skicka en färgflaga till adressen nedan för en objektspecifik målningsbeskrivning.

Andra typer av fabriks beläggningar.
PVF2, polyester, organosol m.m. kan kräva särskilda förbehandlingar. Kontakta EhnAB för råd.

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 60 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se