2025-04-25

# UNDERHÅLLSBESKRIVNING FÖR TAK MÅLADE MED REHN TAKFÄRG.

Taket ska i möjligaste mån hållas rent från fuktbindade material, så som löv och mossa. Denna fukt ger vid minusgrader upphov till onödiga påfrestningar på färgen.

Vid snöskottning av taket ska en skyffel helt i plast användas, för att i största mån undvika skador på såväl färg som plåt.

Besiktning av ytorna ska ske minst en gång per år.

**Om skador upptäckts, ska bättringsmålning utföras enligt följande:**

- Skrapning av löst sittande färg och eventuell rost.
- Tvättning av ytan.
- Om rost uppstått grundmålas ytan med **Rehn Rostskydd**.
- Bättringsmålning utförs med samma produkter som vid ursprungsmålning.

**OBS!** Det är viktigt att målningen utförs med samma produkter för att slutresultatet skall bli enhetligt med övriga ytor.

Vid all ommålning eller bättringsmålning är det viktigt att ytorna är torra samt fria från fett och smuts.

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 60 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se